

# TECHNICKÝ LIST

## DENAS NA STŘECHY

### EXTERIÉR



Trvale  
**PRUŽNÁ**



**VODĚ  
ODOLNÁ**



**ODOLNÁ  
UV záření  
i povětrnosti**

**Charakteristika:** Vodou ředitelná disperzní barva na střešní krytiny.

**Složení (obecné):** Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.


**Odstíny:** Vyrábí se v odstínech 0110 šedý, 0120 antracit, 0230 hnědý, 0840 červenohnědý a další dle vzorkovnic RAL, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

**Balení:** Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 10 kg, 20 kg.

VHODNÉ NA:



PÁLENÁ TAŠKA




BETONOVÁ TAŠKA



VLÁKNOCEMENT



DŘEVĚNÝ ŠINDEL



ZDIVO



CETRIS DESKY

### Použití:

DENAS STŘECHA je vodou ředitelná barva pro vrchní vysoce krycí nátěry střešních krytin z pálených a betonových tašek, cementotřískových a vláknocementových střešních šablon i desek. Nátěry se vyznačují vysokou UV stabilitou a odolností povětrnosti, vodě, mechanickému posuvu sněhu i spadů z ovzduší. Nátěr je trvale pružný.

### Pracovní postup:

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Nesoudržný povrch se musí mechanicky očistit na soudržný podklad. Staré střešní krytiny je třeba zbavit mechů a lišejníků otryskáním vysokotlakým čističem s přidávkem odmašťovače a následným oplachem vodou. Očištěný podklad se napustí přípravkem DENAS PENETRACE nebo barvou naředěnou v poměru 1:5. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v neředěné konzistenci ve 2–3 vrstvách s časovým odstupem 4 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem, vzdušná vlhkost do 70 %. Po dobu zasychání nesmí na nátěr působit déšť nebo stékající voda.

### Doporučený způsob aplikace:

štětcem, válečkem nebo stříkáním

### Vydatnost a doporučené tloušťky:

Teoretická vydatnost je 5–8 m<sup>2</sup>/kg na jednu vrstvu.

### Skladování:

Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorech, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků.

Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

### Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

### Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

### Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:

Viz. Prohlášení o shodě

# TECHNICKÝ LIST

## DENAS NA STŘECHY


### Technické parametry

|   |  |
|---|--|
| Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):                                   | <b>1,15–1,3</b>  |
| Objemová sušina ONL (%):  | <b>33–36</b>   |
| Hmotnostní sušina (%):  | <b>40–48</b>   |
| VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):                   | <b>0,05</b>  |
| TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):               | <b>0,03</b>  |
| Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):                    | <b>140</b>   |
| Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): | <b>65</b>  |
| Kategorie VŘNH:   | <b>A/i jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.</b> |
| Hodnota pH (při 20 °C):   | <b>8,5–11</b>  |
| Vzhled/barva:   | <b>Kapalina</b>  |
| Lesk (%):   | <b>5–10</b>  |
| Tvrdost (%):  | <b>min. 20</b>   |
| Viskozita (KU)  | <b>75–90</b>   |
| Mísitelnost:  | <b>Mísitelná s vodou.</b>                                    |
| Přilnavost (mřížkou):   | <b>Stupeň 0 (hrany řezů jsou zcela hladké, nepoškozené)</b>  |
| Zasychání st. 1 (proti prachu):                                 | <b>1 hod.</b>  |
| Zasychání st. 2 (na dotek):                                     | <b>1 h 10 min.</b>   |
| Zasychání st. 4 (proschlý):                                     | <b>1 h 50 min.</b>   |

VHODNÉ NA:



PÁLENÁ TAŠKA




BETONOVÁ TAŠKA



VLÁKNOCEMENT



DŘEVĚNÝ ŠINDEL



ZDIVO



CETRIS DESKY