

TECHNICKÝ LIST

DENAS NA KOVY 2v1

VHODNÉ NA:



KOVY



ČERSTVÝ POZINK



MĚĎ




HLINÍK



PLECHOVÉ STŘECHY



OKAP



VRATA



ZÁBRADLÍ

EXTERIÉR / INTERIÉR



Základ i vrch
V JEDNOM



Dlouhodobé
ANTIKOROZÍ
VLASTNOSTI



ODOLNÁ
UV záření
i povětrnosti

Použití:

DENAS NA KOVY 2V1 je jednosložková vodou ředitelná rychleschnoucí jednovrstvá barva (tzv. „jednošichtovka“). Nátěry mají vysokou antikorozní ochranu, vysokou odolnost proti působení povětrnosti a UV stabilitu. Barva je ideální k povrchovým úpravám střeš, kovových konstrukcí, klempířských prvků, plotů, vrat, parapetů, stožárů, zábradlí i výrobků z litiny. Dokonale ochrání ocelové, železné, čerstvě pozinkované, hliníkové a měděné povrchy, umístěné v exteriéru a interiéru. Nátěry velmi rychle zasychají, jsou výborně soudržné se všemi kovovými podklady, vysoce kryjí, mají dokonalý rozliv, jednoduše se aplikují.

Pracovní postup:

Podklad musí být suchý, zbavený všech mechanických nečistot, mastnoty, rzi a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Barva je připravena k přímému použití a před aplikaci štětcem nebo válečkem se již neředí. Při aplikaci stříkáním je možné barvu přiredit do 5% vodou. Barva se aplikuje ve 2–3 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem. Vzdušná vlhkost musí být do 70 %. Rychle zasychají, jsou výborně soudržné s kovovými podklady, vysoce kryjí, mají dokonalý rozliv, jednoduše se aplikují.

Doporučený způsob aplikace:

štětcem, válečkem nebo stříkáním

Vydatnost a doporučené tloušťky:

Teoretická vydatnost je 6–8 m²/kg při optimální tloušťce 80 µm na jednu vrstvu.

Charakteristika: Vodou ředitelná antikorozní rychleschnoucí jednovrstvá barva.

Složení (obecně): Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Odstíny: Vyrábí se v odstínech 0100 bílý, 0110 šedý, 0199 černý, 0230 hnědý, 0250 palisandr, 0566 plotový zelený, 0840 červenohnědý, 0911 stříbrný. Další odstíny dle vzorkovnic RAL, NCS a ČSN je možno připravit v rámci tónovacího systému nebo dle dohody.

Balení: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

Skladování:

Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:

Viz. Prohlášení o shodě.

TECHNICKÝ LIST

DENAS NA KOVY 2v1

Technické parametry

Hustota (g/cm ³):	1,10-1,30
Objemová sušina ONL (%):	35-45
Hmotnostní sušina (%):	0,01-0,03
VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):	0,005-0,02
TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):	0,01-0,02
Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):	140
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l):	32
Kategorie VŘNH:	A/i jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.
Hodnota pH (při 20 °C):	8-10
Vzhled/barva:	Kapalina
Lesk (%):	30-40
Tvrdost (%):	min. 25
Viskozita (KU)	85-100
Mísitelnost:	Mísitelná s vodou.
Odolnost vůči kondenzační vodě (h):	min. 120
Přilnavost (mřížkou):	Stupeň 0 (hrany řezů jsou zcela hladké, nepoškozené)
Zasychání st. 1 (proti prachu):	30 min.
Zasychání st. 2 (na dotek):	40 min.
Zasychání st. 4 (proschlý):	45 min.

VHODNÉ NA:



KOVY



ČERSTVÝ POZINK



MĚĎ




HLINÍK



PLECHOVÉ
STŘECHY



OKAP



VRATA



ZÁBRADLÍ