


TECHNICKÝ LIST

DENAS STŘECHA

VHODNÉ NA:



PÁLENÁ TAŠKA




BETONOVÁ TAŠKA



VLÁKNOCEMENT



DŘEVĚNÝ ŠINDEL



ZDIVO



CETRIS DESKY

EXTERIÉR



Trvale
PRUŽNÁ



**VODĚ
ODOLNÁ**



**ODOLNÁ
UV záření
i povětrnosti**

Použití:

DENAS STŘECHA je vodou ředitelná barva pro vrchní vysoce krycí nátěry střešních krytin z pálených a betonových tašek, cementotřískových a vláknocementových střešních šablon i desek. Nátěry se vyznačují vysokou UV stabilitou a odolností povětrnosti, vodě, mechanickému posuvu sněhu i spadů z ovzduší. Nátěr je trvale pružný.

Pracovní postup:

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Nesoudržný povrch se musí mechanicky očistit na soudržný podklad. Staré střešní krytiny je třeba zbavit mechů a lišejníků otryskáním vysokotlakým čističem s přísadkou odmašťovače a následným oplachem vodou. Očištěný podklad se napustí přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE nebo barvou naředěnou v poměru 1:5. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v neředěné konzistenci ve 2–3 vrstvách s časovým odstupem 4 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem, vzdušná vlhkost do 70 %. Po dobu zasychání nesmí na nátěr působit déšť nebo stékající voda.

Doporučený způsob aplikace:

štětcem, válečkem nebo stříkáním

Vydatnost a doporučené tloušťky:

Teoretická vydatnost je 5–8 m²/kg na jednu vrstvu.

Skladování:

Składujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorech, při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a léků.

Charakteristika: Vodou ředitelná disperzní barva na střešní krytiny.

Složení (obecné): Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Odstíny: Vyrábí se v odstínech 0110 šedý, 0120 antracit, 0230 hnědý, 0840 červenohnědý a další dle vzorkovnic RAL, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

Balení: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 10 kg, 20 kg.

Składujte mimo dosah dětí. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

Likvidace obalů a odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy.

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Legislativa, certifikáty, atesty, další testované parametry:

Viz. Prohlášení o shodě

TECHNICKÝ LIST

DENAS STŘECHA


Technické parametry

Hustota (g/cm ³):	1,15–1,3
Objemová sušina ONL (%):	30–40
Hmotnostní sušina (%):	40–50
VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg):	0,04–0,07
TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg):	0,02–0,04
Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l):	140
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l):	88
Kategorie VŘNH:	A/i jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.
Hodnota pH (při 20 °C):	8,5–10
Vzhled/barva:	Kapalina
Lesk (%):	5–10
Tvrdost (%):	min. 20
Viskozita (KU)	75–90
Mísitelnost:	Mísitelná s vodou.
Přilnavost (mřížkou):	Stupeň 0 (hrany řezů jsou zcela hladké, nepoškozené)
Zasychání st. 1 (proti prachu):	1 hod.
Zasychání st. 2 (na dotek):	1 h 10 min.
Zasychání st. 4 (proschlý):	1 h 50 min.

VHODNÉ NA:



PÁLENÁ TAŠKA




BETONOVÁ TAŠKA



VLÁKNOCEMENT



DŘEVĚNÝ ŠINDEL



ZDIVO



CETRIS DESKY